

EK-NORMBLAD- Fe-01

Toepassingsgebied :	Binnen toepassing.
Ondergrond :	Blank staal.
Voorbehandeling :	Fosfateren of Stralen tot Sa 2½
Afwerking :	Elektrostatisch poederspuiten met een polyester poedercoating / 10 minuten moffelen bij 180°C objecttemperatuur.
Aantal lagen :	Een laag thermohardende polyesterpoederlak
Laagdikte:	Gemiddeld 60 micron , minimaal 50 µm. bij materialen met scherpe randen of bramen zal op de rand de laagdikte niet worden bereikt.

Dit systeem voldoet na applicatie aan de volgende specificatie ;

Hechting :	volgens NEN-EN-ISO 2409 (ruitjesproef) minimaal klasse Gt 0-1.
Hardheid:	volgens NEN-EN-ISO 2815 (Buchholzmeting) niet lager dan 80.
Stootvastheid:	volgens NEN- 5335 (moervalproef) tot de ondergrond < 10 mm².
Rekbaarheid:	volgens NEN-ISO 1520 (Erichsen uitdeuk) geen scheuren bij 3 mm.
Kleur:	volgens VDL-richtlijn.

Gecoate materialen tussen afleveren en monteren : droog opslaan.